

TEKNOFLOOR OPAL 1432-40

Ūdens bāzes divkomponentu 2C-PU hermetizējošs pārklājums lietošanai iekštelpās



TEKNOFLOOR OPAL 1432-40 ir ūdens bāzes, īpaši augstas nodilumizturības 2C -PU hermetizējošs pārklājums grīdām, ar zemu emisiju līmeni. Paredzēts praktiski visu mīksto un cieto koksnes sugu apstrādei. Produkts ir izturīgs pret gaismu un dzeltēšanu.

Paredzēts grīdām, kas pakļautas intensīvai nodiluma slodzei, piemēram, sporta zālēm un sabiedriskām telpām. Atbilst DIN 18032-2 un EN 14904 berzes prasībām sporta zālēm. Produkts nav piemērotstermiski modificētas piedes un ķīmiski apstrādātas koksnes (piem., kūpināta ozola) lakošanai.



TEHNISKIE DATI

Sertifikāti, apliecinājumi un klasifikācija	M1 classification
Tipisks lietojums	Grīda
Ieteicamais substrāts	Cork, Koksne
Saistviela	Poliuretāns
Cietās vielas saturs	Aptuveni 30 % pēc svara
Gaistošais organiskais savienojums (GOS)	Aptuveni 43 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	120 g/m ² ; 8,3 m ² /kg (ar rullītis vai ota) 40 g/m ² ; 25 m ² /kg (lakošana ar tērauda špakteļlāpstiņu)
Krāsu diapazons	Bezkrāsains.
Spīdums (60°)	20
Cietinātājs	Mehāniski iemaisīt cietinātāju, vairākas minūtes. Komp. B: PUR 4550-99
Maisījuma attiecība (A:B)	10:1 pēc svara
Maisījuma dzīvotspēja, +23 °C	5-6 h
Blīvums	1,05 g/ml
Uzglabāšana	Uzglabāšanas temperatūra ir + 5 °C - +30 °C. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde

Katrai virsmai jābūt labi attīrītai, sausai un bez taukiem un eļļas.

Pārklājuma noņemšana: Smilts

Uzklāšanas veids

Suku, Rullīti, Trowel

Kūpinātam ozolam un eksotiskām koksnes sugām labākai pamatnes izolācijai (plaisāšanas riska mazināšanai) iesakām izmantot mūsu produktus TEKNOFLOOR KORUND 4500 kombinācijā ar RENO GRUND 3300. Gaišas krāsas koksnes renovācijai labākai pamatnes izolācijai iesakām izmantot RENO GRUND 3300 vai RENO GRUND NORDIC 3338.

Nelietot uz bumbierkoka bez gruntslakas. Pastāv plēvītes veidošanās defektu risks.

Lietojot uz tumšas koksnes, lūdzu, skatiet mūsu VTM 5564 norādījumus "Balta krāsas maiņa" vietās ap noslēgtu tumšas koksnes grīdu šuvēm.

Uzklāšana

Pirms lietošanas labi samaisiet vai sakratiet produktu vairākas minūtes, ja nepieciešams, ar mašīnu.

LIETOŠANAS PADOMI		
Izceļ parketa grīdas dabisko struktūru		
	Produkts	Uzklātais daudzums
Gruntslaka	RENO GRUND 3300	125 g/m ²
vai	PARKETTGRUND 4510	125 g/m ²
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m ²
Starp slīpēšana	Smilšpapīra raupjums P120 – P150	
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m ²
Neizceļ parketa grīdas struktūru		
	Produkts	Uzklātais daudzums
Gruntslaka	RENO GRUND NORDIC 3338	125 g/m ²
vai	NATURGRUND 4538	125 g/m ²
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m ²
Starp slīpēšana	Smilšpapīra raupjums P120 – P150	
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR OPAL 1432	120 g/m ²
Korķis		
	Produkts	Uzklātais daudzums
Gruntslaka	TEKNOFLOOR OPAL 1432	125 g/m ²
Starp slīpēšana	Smilšpapīra raupjums P120 – P150	
Otrās kārtās uzklāšana	TEKNOFLOOR OPAL 1432	125 g/m ²
Tīrīšana un kopšana		
	Ar RENSA PRO CLEAN 4582	
Tīrīšana	Pilnībā noņemiet izšķīdušos netīrumus ar tīru, mitru kokvilnas drānu. Ļaujiet virsmai nožūt.	
Sākotnējā kopšana	Ar RENSA FLOOR POLISH 4580 neatšķaidītu līdzekli, lielākām virsmām atšķaidīt ne vairāk kā 20 % ar ūdeni.	
Kopšana	Kopšana tīrot ar mopu: udenim pievienojiet 2 % RENSA FLOOR POLISH 4580.	
Lai saņemtu papildu pieteikumu ierosinājumus, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi.		

Lietojuma nosacījumi

Ieteicamā apkārtējās vides un produkta temperatūra: +15°C–25°C. Neuzklāt zem +10°C. Ideālā virsmas un priekšmeta temperatūra uzklāšanai: +18°C–22°C. Izvairīties no uzklāšanas tiešu saules staru ietekmē. Grīdas apsildes sistēmas ir jāiestata savlaicīgi.

Žūšanas ilgums

- bez putekļiem

+23 ° C / 50 % RH

- pārklājama

2 h (15 min uzklājot ar tērauda špakteļlāpstiņu)

- piemērots slīpēšanai

2-4 h (15-30 min uzklājot ar tērauda špakteļlāpstiņu)

- pilnīgi sauss

4 h (30 min uzklājot ar tērauda špakteļlāpstiņu)

7 dienas (7 dienas uzklājot ar tērauda špakteļlāpstiņu)

Izmantojot neslīdošu paklāja pamatni, lūdzu, pārliedcinieties, ka tiek izmantotas tikai tādas īpašības, kas ir piemērotas ūdens bāzes pārklājumiem (sazinieties ar piegādātāju vai ražotāju).

Tīrīšana

Nomazgājiet aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas. Ūdens, RENSA BRUSH.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi	Skatīt drošības datu lapu.
Pirmā palīdzība	Mēs iesakām valkāt individuālos aizsargapģērbus pat gadījumos, kad vietējie noteikumi nav spēkā.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Apkopes instrukcijas	Sākotnējā un uzturēšanas kopšana: Pēc vismaz 3 nedēļu žūšanas laika ar RENZA FLOOR POLISH 4580.
-----------------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupas vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.