

DUROSTICK AQUAFIX



Mikromolārs stabilizators sienām, jumtiem un ģipša virsmām



ĪPAŠĪBAS

Akrila, mikromolāra grunts ar augstu iesūkšanās spēju (mikrotehnoloģija). Tā sagatavo virsmas un darbojas kā efektīva saistviela krāsām, lakām, mikrocementam un līdzīgiem materiāliem. Piemērota lietošanai uz porainām un minerālām virsmām. Tā efektīvi samazina substrātu absorbciju un nespīd. Tā stabilizē trauslas, nestabilas virsmas un palielina to noturību pret mitrumu un ūdeni. Tā nerada plēvi un ļauj sienas virsmām elpot. Tās lietošana nodrošina ideālu saķeri uz virsmām, kas jāpārklāj ar krāsu. Ideāli piemērota pareizai virsmu sagatavošanai, kas jāpārklāj ar flīžu līmēm (pirms flīzēšanas) vai elastomēra un/vai cementa hidroizolācijas materiāliem. Bez smaržas, bez šķīdinātāja, lietotājam un videi draudzīga. To var izmantot ne tikai ārā, bet arī iekštelpās vai viegli vēdināmās telpās.

LIETOŠANAS JOMAS

Kā grunts pirms krāsošanas ar emulsiju vai akrila krāsām: Piemērota marmora, ģipša apmetuma, betona, kā arī ģipša plātņu un cementa plātņu sienu virsmu gruntēšanai. Tās izcilā izturība pret sārmiem nodrošina labu krāsu rezultātu, jo virsmas sārmainība ir galvenais iemesls sliktam krāsas rezultātam un agrīnai deģenerācijai.

Kā grunts pirms plakano jumtu hidroizolācijas: Izmantojiet to, lai gruntētu plakanos jumtus un citas virsmas, pirms to hidroizolēšanas ar beržamiem akrila elastomēriem un/vai cementa hidroizolācijas materiāliem. **Ideāli piemērota vieglu cementa pildmateriālu stabilizēšanai**, lai nodrošinātu nesalaužamu saķeri ar flīžu līmēm.

Kā grunts mikrocementa lakām: To uzklāj, atšķaidot 30% no svara ar tīru ūdeni vienā kārtā. Tā kontrolē mikrocementa absorbciju. Pēc uzklāšanas tā arī novērš balto plankumu veidošanos uz virsmas un aizsargā to krāsu.

DUROSTICK AQUAFIX



Mikromolārs stabilizators sienām, jumtiem un ģipša virsmām

LIETOŠANA

1. Virsmas sagatavošana

Gruntējamām virsmām jābūt tīrām, sausām un bez putekļiem un netīrumiem. Noņemiet visas uz virsmas esošo veidņu eļļas, izmantojot bioloģiski noārdāmo eļļas tīrītāju BIOCLEAR INDUSTRIAL.

2. Uzklāšana

AQUAFIX pirms lietošanas kārtīgi jāsamaisa. To var atšķaidīt līdz 50% ar tīru ūdeni, bet uz ļoti absorbējošām virsmām (piemēram, betona blokiem) to uzklāj neatšķaidītu ar rullīti, otu vai gaisa smidzināšanas pistoli, kamēr materiāls pilnībā absorbējas. Ideāli piemērots virsmu, kas bija noklātas vai nošpaktelētas ar pastām STUCO- FIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA vai GRANULAR of DUROSTICK pirms krāsošanas.

Krāsa: Virsmas var pārklāt, lakot vai krāsot ne mazāk kā 24 stundas pēc AQUAFIX uzklāšanas.

TĪRĪŠANA

Pēc lietošanas nekavējoties notīriet visus darbarīkus ar ūdeni.

VEIKTSPĒJA

Aptuveni 10-15m²/l uz vienu kārtu, atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas un izmantotās atšķaidīšanas pakāpes.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt cieši noslēgtās tvertnēs, vietās, kas pasargātas no sala un intensīvas saules gaismas, vismaz 12 mēnešus pēc ražošanas datuma.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Saskaņā ar pašreizējiem Eiropas un valstu tiesību aktiem produktam nav nepieciešama bīstamības marķēšana. Tomēr to ieteicams glabātu bērniem nepieejamā vietā. Pēc norīšanas meklējiet nekavējoties medicīnisko palīdzību un uzrādiet iepakojumu vai etiķeti.

IEPAKOJUMS

Kartona kārba ar 15 gab 1l katrā 5l, 20l konteineriem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Forma - Krāsa	Emulsija - gaiši zila, kļūst caurspīdīga, kad izžūst
Blīvums	1,00±0.05kg/l
Uzklāšanas temperatūra	+5°C līdz +35°C
Zūšanas laiks	3 stundas +20°C temperatūrā
Izturība	Izturība pret betona karbonizāciju un pret sārmainu vidi
Tā aptur eroziju	
Bez smaržas, draudzīga cilvēkiem un apkārtējai videi	
GOS (gaistoši organiskie savienojumi): <i>Maksimālā GOS satura robežvērtība saskaņā ar EK (Direktīva 2004/42/EK) konkrētam produktam (klase A/h: "Saistošās grūtis" WB tips): 30gr/l (2010). Lietošanai gatavais produkts satur maksimums 2gr/l GOS.</i>	

DUROSTICK S.A.

ADHEZĪVU, KRĀSU UN JAVU RAŽOŠANA ATĒNAS: ASPROPYRGOS, ATTICA, GR: 193 00, Tālr.:

+30 211 60 03 500-599, +30 210 55 16 500, +30 210 55

98 350, Fakss: +30 210 55 99 612

THESSALONIK: INDUSTRIAL PARK-SINDOS, S.B. 44, STREET, DA 0, GR: 570 22, Tālr.: +30 2310 795 797, +30

2310 797 365, Fakss: +30 2310 797 367

E-pasts: info@durostick.com

Šajā tehniskajā brošūrā ietvertās tehniskās specifikācijas un lietošanas norādījumi ir izstrādāti uzņēmuma pētniecības un attīstības nodaļas zināšanu un pieredzes, kā arī produkta reālās lietošanas rezultātā. Rekomendācijas un ieteikumi attiecībā uz produktu lietošanu tiek sniegti bez garantijām, jo uzņēmums nevar kontrolēt attiecīgos apstākļus to lietošanas laikā. Šī iemesla dēļ lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka produkts ir piemērots paredzētajam lietojumam, kā arī projekta lietošanas apstākļiem.